

FICHA TECNICA

Producto	MycoStop Film
Código	DE
Composición	Disolución acuosa de emulsiones plásticas, fungicida. <ul style="list-style-type: none">- Acetato de vinilo y maleato de dibutilo.- Pimaricina.- Sorbato de Potasio.- Acido cítrico
Uso	MycoStop Film es pintura plástica neutra dilución extra Se aplica por inmersión a las 24-48 hs de la salida de salmuera. La cubierta plástica protege al queso por un período de 20 días aproximadamente dependiendo de las condiciones sanitarias del ambiente del depósito. Se puede repetir la operación a las 3 - 4 semanas
Forma de Uso	Puro o diluido al 50/75%.
Presentación	Envase de 22 kg. Tambores de 200 kg
Especificaciones	Contenido de sólidos (102°C- 4h): 30 - 38% PH: 5-6,5 Viscosidad (Copa Ford diam. 4 mm): 10" - 25".
Almacenamiento	Debe conservarse en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. No exponer al sol.
Vencimiento	12 meses en embalaje original - 6 meses una vez abierto



En Argentina: AEB ARGENTINA S.A. - Rodriguez Peña 2431- Maipú - Mendoza. Tel.Fax 54 (0261)4979144 / 4978258.
Servicio de Atención al Cliente. Tel: 0800 3335666. E-mail: sac@aebargentina.com.ar
En Brasil: AEB Bioquímica Latino Americana S/A - R.Travares de Lyra 3728 - Alfonso Pena - Sao Jose dos Pinhais.
Tel: 55 (41)3825217. SAC: 0800 415217. E-mail: sac@aeb-brasil.com.br.
En Uruguay: Téc. Marcos Pisano - Ruta 69 Km. 28.500 - Canelón Chico - Uruguay. Tel: 598 (2) 3690367.
E-mail: mpisano@aebargentina.com.ar - mpisano@biolact-aeb.com
En Chile: Ing. Marcelo Moya - Av. Irrazabal 3260 - Ñuñoa - Santiago de Chile.
E-mail: mmoya@aebargentina.com.ar - mmoya@biolact-aeb.com.
Sitios Web: www.aeb-group.com www.biolact-aeb.com